



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00233

PRIMER 1000

Dane Techniczne

NAZWA:	PRIMER 1000
RODZAJ:	podkład na bazie wody
ZASTOSOWANIE:	jasno szary podkład na bazie wody do użytku wewnętrznego, łatwy w aplikacji
SKŁAD:	specjalne żywice i dodatki umożliwiające oddychanie tynku
CHARAKTERYSTYKA:	waga: 1.465 ± 30gr/LT przy 20°C wydajność: 14 - 15 m ² /LT (może się różnić w zależności od chropowatości, chłonności powierzchni i metody aplikacji) trwałość: 24 miesiące, przechowywać w temp. od +5°C do +30°C
SCHNIĘCIE:	kolorystyka: jasno szary opakowania: LT.0,500 - LT. 1 powierzchniowe: 2 godziny przy 20°C druga warstwa: 4 - 6 godzin przy 20°C końcowe: 24 godziny przy 20°C
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I WYTRZYMAŁOŚĆ:	szary podkład na bazie wody niezbędny do uzyskania efektu tynku Klondike Light. Primer 1000 jest łatwy w aplikacji i charakteryzuje się dobrym kryciem, odpornością i zmywalnością.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	rozcieńczanie: gotowy do użytku
APLIKACJA:	sposób: pędzlem, wałkiem lub pistoletem malarskim liczba warstw: 1-2 lub więcej aż do pokrycia

strona 1 z 2



ISO 9001:2000 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00233

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 1000 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową -dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 1000.

Malujemy jednokrotnie szarym podkładem PRIMER 1000 powierzchnie przygotowaną pod dekorację KLONDIKE LIGHT. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 6 h w temperaturze 20 stopni C.

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

**Dane Techniczne n° SC00219 wydane przez Dział Kontroli Jakości:
Edycja n° 1 Grudzień 2009**

strona 2 z 2

VALPAINT ESPAÑA S.L.
08840 VILADECANS - ESPANA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: valpaint@jet.es

VALPAINT POLAND
WARSZAWSKA 55A/26
15-062 BIALYSTOK, POLAND
Tel. +48 796871301
Fax +48 85 8110928
E-mail: info@valpaint.com.pl

VALPAINT DECORATION D.O.O.
21000 NOVI SAD - SRBIJA
Tel. +381 21 552366
Fax +381 63 8160320
E-mail: valpaint@eunet.yu

VALPAINT TUNISIE S.A.
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 72 681051
Fax +216 72 681071
E-mail: valpaint.tunisie@topnet.tn

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA
Tel. +91 22 27613368
Fax +91 22 27613367
E-mail: info@valpaint-india.com