



ISO 9001:2000 ED ISO 14001:2004  
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01  
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.com.pl](http://www.valpaint.com.pl) E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

**SC 00111**

## POLISTOF

### Dane Techniczne

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>NAZWA:</b>           | POLISTOF  |
| <b>RODZAJ:</b>          | satynowa wielobarwna farba na bazie wody  |
| <b>ZASTOSOWANIE:</b>    | farba do wnętrz, wyprodukowana przy użyciu nowoczesnej technologii, jest bezpieczna, wytrzymała i zmywalna  |
| <b>CHARAKTERYSTYKA:</b> | waga: 1.100 ± 30gr/LT przy 20°C<br>lepkość: = = =<br>wydajność: 3 - 5 m <sup>2</sup> /LT (może się różnić w zależności od chropowatości, chłonności powierzchni i metody aplikacji)                       |
| <b>SCHNIĘCIE:</b>       | efekt estetyczny: satynowy<br>kolorystyka: kolory wg katalogu<br>opakowania: LT.1 - LT. 5<br>powierzchniowe: 3 - 4 godzin przy 20°C<br>druga warstwa: 8 godzin przy 20°C<br>końcowe: 24 godziny przy 20°C |

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I

#### WYTRZYMAŁOŚĆ:

Nowoczesna farba dekoracyjna o unikalnym aksamitnym wyglądzie. Jej efektem jest produkt stawiany pomiędzy chromatycznym malarstwem a efektownym dekoracyjnym płótnem. Charakteryzuje ją wyjątkowa odporność na użytkowanie, zmywanie a nawet szorowanie. Idealnie wpasowuje się w wykorzystanie w ciągach komunikacyjnych, korytarzach, klatkach schodowych itp. Zastosowanie jej staje się alternatywą w zastąpieniu nudnawych i wychodzących z mody lamperii, zabezpieczających ściany w pomieszczeniach użyteczności publicznej. Cechą tego produktu jest duży wybór kolorów z charakterystycznym matowym lub brokatowym wykończeniem. Możliwość uzyskania efektu wizualnego - jeansowego materiału poszerza znakomicie możliwości wykorzystania tego produktu w pomieszczeniach użytkowanych przez młodzież.

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:** Powierzchnia do malowania podkładem ARES musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową – dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu ARES.

**strona 1 z 4**

VALPAINT ESPAÑA S.L.  
08840 VILADECANS - ESPANA  
Tel. +34 93 6382645  
Fax +34 93 6382735  
E-mail: [valpaint@jet.es](mailto:valpaint@jet.es)

VALPAINT POLAND  
WARSZAWSKA 55A/26  
15-062 BIALYSTOK, POLAND  
Tel. +48 796971301  
Fax +48 85 8110928  
E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

VALPAINT DECORATION D.O.O.  
21000 NOVI SAD - SRBIJA  
Tel. +381 21 552366  
Fax +381 83 8160320  
E-mail: [valpaint@eunet.yu](mailto:valpaint@eunet.yu)

VALPAINT TUNISIE S.A.  
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE  
Tel. +216 72 681051  
Fax: +216 72 681071  
E-mail: [v.alpaint.tunisie@topnet.tn](mailto:v.alpaint.tunisie@topnet.tn)

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD  
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA  
Tel. +91 22 27613368  
Fax +91 22 27613367  
E-mail: [info@valpaint-india.com](mailto:info@valpaint-india.com)



ISO 9001:2008 ED ISO 14001:2004  
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01  
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.com.pl](http://www.valpaint.com.pl) E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

**SC 00111**

**PRZYGOTOWANIE  
PRODUKTU:**

rozcieńczanie: gotowy do użytku przy aplikacji  
pędzlem, rozcieńczyć w 10% z  
wodą przy aplikacji pistoletem  
malarskim

**APLIKACJA:**

sposób: pędzel, wałek, pistolet malarski  
liczba warstw: 2

**ETAPY APLIKACJI:**

**I ETAP - Efekt Tessuto Vellutato (z dodatkami brokatu lub srebra):** Malujemy jednokrotnie białym podkładem ARES powierzchnie przygotowaną pod dekorację POLISTOF. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4 godziny w temperaturze 20 stopni C.

**II ETAP - Efekt Tessuto Vellutato (z dodatkami brokatu lub srebra):** Przed rozpoczęciem nakładania farby POLISTOF należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania z ewentualnymi dodatkami brokatu lub srebra, jeżeli takie wykończenie jest pożądane. Do aplikacji farby POLISTOF w efekcie Tessuto Vellutato zalecamy wałek malarski o długości włosia 5 do 10mm lub pędzel malarski VALPAINT model Art. 43. Nakładamy równomiernie pierwszą warstwę farby POLISTOF na wcześniej przygotowaną powierzchnie.

**III ETAP - Efekt Tessuto Vellutato (z dodatkami brokatu lub srebra):** Po wyschnięciu pierwszej warstwy po upływie ok. 6 - 8 godzin nakładamy drugą warstwę farby POLISTOF przy użyciu wałka lub pędzla.

**I ETAP - efekt Jeansu:** Malujemy jednokrotnie białym podkładem ARES powierzchnie przygotowaną pod dekorację POLISTOF. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4 godziny w temperaturze 20 stopni C.

**strona 2 z 4**



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004  
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01  
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.com.pl](http://www.valpaint.com.pl) E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

**SC 00111**

## ETAPY APLIKACJI:

**II ETAP - efekt Jeansu:** Przed rozpoczęciem nakładania farby POLISTOF w efekcie Jeansu należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania 5L z lakierem FINISH V16 2L, oraz wody 1L. Do wykonania dekoracji zalecamy pędzel malarski VALPAINT model Art.43. Nakładamy równomiernie pierwszą warstwę farby POLISTOF za pomocą pędzla, zachowując jeden kierunek aplikacji - pionowy.

**III ETAP - efekt Jeansu:** Po upływie 3 - 4 godzin nakładamy drugą warstwę farby pędzlem, zachowując odwrotny kierunek niż w pierwszej warstwie – poziomy.

**I ETAP - tkaniny Shantung:** Malujemy jednokrotnie białym podkładem ARES powierzchnię przygotowaną pod dekorację POLISTOF. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4 godziny w temperaturze 20 stopni C.

**II ETAP - tkaniny Shantung:** Przed rozpoczęciem nakładania farby POLISTOF należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania z ewentualnymi dodatkami brokatu Q60 lub L50 jeżeli takie wykończenie jest pożądane.. Do wykonania dekoracji POLISTOF w technice tkaniny Shantung zalecamy pędzel marki VALPAINT model Art.43 oraz szczotkę PV94. Nakładamy pierwszą warstwę farby pędzlem na części powierzchni przeznaczonej na dekorację, zachowując jeden kierunek aplikacji pionowy lub poziomy. Gdy powierzchnia farby POLISTOF jest jeszcze mokra, następną czynnością jest użycie szczotki PV94. Jest to szczotka o sztywnej konstrukcji włosia, która ma za zadanie „wyczesać” wzór, stworzyć wzór tkaniny Shantung. Używamy szczotki PV94 zgodnie z ruchami aplikacji pędzla pionowo lub poziomo.

**III ETAP - tkaniny Shantung:** Po upływie 3 - 4 godzin powtarzamy czynność aplikacji opisaną w II ETAPIE.

**Dodatkowe Zabezpieczenie:** Dekoracja SABULADOR nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Jest on odporny na zmywania i szorowanie zanieczyszczeń przy użyciu wody i detergentów.

**strona 3 z 4**



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004  
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01  
CERTIFICATO Nr. 501008926

VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.com.pl](http://www.valpaint.com.pl) E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

**SC 00111**

**UWAGA:** Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

**Dane Techniczne n° SC00111 wydane przez Dział Kontroli Jakości:  
Edycja n° 8 Luty 2011**

**strona 4 z 4**

VALPAINT ESPAÑA S.L.  
08840 VILADECANS - ESPAÑA  
Tel. +34 93 6382645  
Fax +34 93 6382735  
E-mail: [valpaint@jet.es](mailto:valpaint@jet.es)

VALPAINT POLAND  
WARSZAWSKA 55A/26  
15-062 BIALYSTOK, POLAND  
Tel. +48 796871301  
Fax +48 85 8110928  
E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

VALPAINT DECORATION D.O.O.  
21000 NOVI SAD - SRBIJA  
Tel. +381 21 552366  
Fax +381 63 8160320  
E-mail: [valpaint@eunet.yu](mailto:valpaint@eunet.yu)

VALPAINT TUNISIE S.A.  
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE  
Tel. +216 72 681051  
Fax +216 72 681071  
E-mail: [v.valpaint.tunisie@topnet.tn](mailto:v.valpaint.tunisie@topnet.tn)

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD  
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA  
Tel. +91 22 27613968  
Fax +91 22 27613967  
E-mail: [info@valpaint-india.com](mailto:info@valpaint-india.com)