



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00206

SABULADOR

Dane Techniczne

NAZWA:	SABULADOR
RODZAJ:	farba z efektem połysku
ZASTOSOWANIE:	farba na bazie wody do dekoracji wnętrz
CHARAKTERYSTYKA:	waga: 1.300 ± 30gr/LT przy 25°C lepkość: = = = wydajność: 10 - 12 m ² /LT (może się różnić w zależności od chropowatości, chłonności powierzchni i metody aplikacji)
	efekt estetyczny: opalizujący półbłyszczący
	kolorystyka: kolory wg katalogu
	opakowania: LT.1 - LT. 2,5 - LT. 5
SCHNIĘCIE:	powierzchniowe: 1 godzin przy 20°C druga warstwa: 3 - 4 godzin przy 20°C końcowe: 24 godziny przy 20°C

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I

WYTRZYMAŁOŚĆ:

Nowoczesny produkt dekoracyjny do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się unikalnym, wizualnym efektem imitującym połyskliwy piasek o grubszej metalizującej strukturze. To materiał wysokiej jakości. Określa go bogata dostępność kolorów z możliwością matowego lub metalicznego końcowego efektu. Uniwersalność produktu pozwala na jego szerokie zastosowanie na wielu, różnorodnych powierzchniach takich jak: metal, drewno, meble, otynkowane ściany.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 600 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powierzchnia powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 600. Przed rozpoczęciem malowania podkładem PRIMER 600 należy rozcieńczyć wodą w proporcji ok. 15-20% i dokładnie wymieszać.

strona 1 z 3



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00206

**PRZYGOTOWANIE
PRODUKTU:
APLIKACJA:**

rozcieńczanie: gotowy do użytku
sposób: pędzel
liczba warstw: 1 - 2

ETAPY APLIKACJI:

I ETAP - efekt Sand Dune: Malujemy jednokrotnie białym podkładem PRIMER 600 powierzchnie przygotowaną pod dekorację SABULADOR. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4h w temperaturze 20 stopni C.

II ETAP - efekt Sand Dune: Przed rozpoczęciem nakładania masy SABULADOR należy wymieszać zawartość opakowania. Do aplikacji dekoracji SABULADOR zalecamy pędzel marki VALPAINT model PV76. Masę nakładamy metodą krzyżową na przemian ruchy o długości do 15cm, we wszystkich kierunkach. Masę nakładamy stopniowo niewielkimi powierzchniami od 1 m2 do 2 m2. Po upływie 5-10 min czystym pędzlem (bez masy SABULADOR) powtarzamy te same ruchy po aplikowanej powierzchni, czynność ta ma za zadanie zniwelowanie smug pozostawionych po pędzlu.

I ETAP - efekt Grand Canyon: Malujemy jednokrotnie białym podkładem PRIMER 600 powierzchnie przygotowaną pod dekorację SABULADOR. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4h w temperaturze 20 stopni C.

II ETAP - efekt Grand Canyon: Przed rozpoczęciem nakładania masy SABULADOR należy wymieszać zawartość opakowania. Do aplikacji dekoracji SABULADOR zalecamy pędzel marki VALPAINT model PV76. Masę nakładamy metodą jednokierunkową, zaczynając od górnej części powierzchni, schodząc w dół. Dla ułatwienia można przykleić taśmę malarską dla zachowania orientacji i równych linii. Po upływie 5-10 min czystym pędzlem (bez masy SABULADOR) powtarzamy te same ruchy po aplikowanej powierzchni, czynność ta ma za zadanie zniwelowanie smug pozostawionych po pędzlu.

strona 2 z 3



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00206

ETAPY APLIKACJI:

Dodatkowe Zabezpieczenie: Dekoracja SABULADOR nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Jest on odporny na zmywania i szorowanie zanieczyszczeń przy użyciu wody i detergentów.

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

**Dane Techniczne n° SC00206 wydane przez Dział Kontroli Jakości:
Edycja n° 3 Luty 2010**

strona 3 z 3

VALPAINT ESPAÑA S.L.
08840 VILADECANS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: valpaint@jet.es

VALPAINT POLAND
WARSZAWSKA 55A/26
15-062 BIAŁYSTOK, POLAND
Tel. +48 796871301
Fax +48 85 8110928
E-mail: info@valpaint.com.pl

VALPAINT DECORATION D.O.O.
21000 NOVI SAD - SRBIJA
Tel. +381 21 552366
Fax +381 63 8160320
E-mail: valpaint@eunet.yu

VALPAINT TUNISIE S.A.
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 72 681051
Fax +216 72 681071
E-mail: v.alpaint.tunisie@topnet.tn

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA
Tel. +91 22 27613968
Fax +91 22 27613967
E-mail: info@valpaint-india.com