



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00228

SABULADOR SOFT

Dane Techniczne

NAZWA:	SABULADOR SOFT
RODZAJ:	farba z efektem połysku
ZASTOSOWANIE:	farba na bazie wody do dekoracji wnętrz
CHARAKTERYSTYKA:	waga: 1.100 ± 30gr/LT przy 25°C lepkość: = = = wydajność: 9 - 12 m ² /LT (może się różnić w zależności od chropowatości, chłonności powierzchni i metody aplikacji)
	efekt estetyczny: opalizujący półbłyszczący
	kolorystyka: ARGENTO 100, ORO 200, ALLUMINIO 300, kolory wg katalogu
	opakowania: LT.1 - LT. 2,5 - LT. 5
SCHNIĘCIE:	powierzchniowe: 1 godzin przy 20°C druga warstwa: 3 - 4 godzin przy 20°C końcowe: 24 godziny przy 20°C

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I

WYTRZYMAŁOŚĆ:

Nowoczesna powłoka dekoracyjna charakteryzująca się wielce dynamicznym i oczarowującym użytkownika efektem wizualnym. Tworzy unikalną strukturę drobnego, metalizującego piasku o bogatych możliwościach kolorystycznych. Znajduje zastosowanie w ekskluzywnych i eleganckich przestrzeniach współczesnych i klasycznych stylów - jednocześnie będąc wyznacznikiem nowych tendencji w sztuce użytkowej. Charakteryzuje się dobrze zmywalną powłoką przy zastosowaniu na: ścianach, otynkowanych powierzchniach, meblach, drewnie, płytach MDF. To produkt wysokiej jakości, w efekcie nadający swoisty charakter wnętrzu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 600 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powierzchnia powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 600. Przed rozpoczęciem malowania podkładem PRIMER 600 należy rozcieńczyć wodą w proporcji ok. 15-20% i dokładnie wymieszać.

strona 1 z 3



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00228

PRZYGOTOWANIE

PRODUKTU:

APLIKACJA:

ETAPY APLIKACJI:

rozcieńczanie: gotowy do użytku
sposób: pędzel
liczba warstw: 1 - 2

I ETAP - efekt pędzla (Pennellato): Malujemy jednokrotnie białym podkładem PRIMER 600 powierzchnię przygotowaną pod dekorację SABULADOR Soft. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Powierzchnię pomalowaną podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4h w temperaturze 20 stopni C.

II ETAP - efekt pędzla (Pennellato): Przed rozpoczęciem nakładania masy SABULADOR Soft należy wymieszać zawartość opakowania. Do aplikacji dekoracji SABULADOR Soft zalecamy pędzel marki VALPAINT model PV76 lub PV09. Masę nakładamy metodą krzyżową na przemian ruchy o długości do 15cm, we wszystkich kierunkach. Masę nakładamy stopniowo niewielkimi powierzchniami od 1 m2 do 2 m2. Po upływie 5-10 min czystym pędzlem (bez masy SABULADOR Soft) powtarzamy te same ruchy po aplikowanej powierzchni, czynność ta ma za zadanie zniwelowanie smug pozostawionych po pędzlu.

III ETAP - efekt pędzla (Pennellato): Po upływie 4 godzin powtarzamy czynność aplikacji opisaną w II ETAPIE, w ten sposób nakładamy drugą warstwę tworząc delikatny efekt piasku z pustyni.

I ETAP - efekt czesanego metalu: Malujemy jednokrotnie białym podkładem PRIMER 600 powierzchnię przygotowaną pod dekorację SABULADOR Soft. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Powierzchnię pomalowaną podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4h w temperaturze 20 stopni C.

strona 2 z 3



ISO 9001:2000 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00228

ETAPY APLIKACJI:

II ETAP - efekt czesanego metalu: Przed rozpoczęciem nakładania masy SABULADOR Soft należy wymieszać zawartość opakowania. Do aplikacji dekoracji SABULADOR Soft w efekcie Striato zalecamy wałek malarski o długości włosia 5 do 10mm. Nakładamy pierwszą warstwę wałkiem na części powierzchni przeznaczonej na dekorację SABULADOR Soft, zachowując jeden kierunek aplikacji pionowy lub poziomy.

III ETAP - efekt czesanego metalu: Gdy powierzchnia SABULADOR Soft jest jeszcze mokra następną czynnością jest użycie pędzla PV 88. Jest to pędzel o sztywnej konstrukcji włosia, który ma za zadanie "wyczesać" wzór stworzyć wzór tzw. "czesanego metalu". Używamy pędzla PV 88 zgodnie z poprzednimi ruchami aplikacji dekoracji SABULADOR Soft.

IV ETAP - efekt czesanego metalu: Po upływie 4 godzin powtarzamy czynność aplikacji opisaną w II i III ETAPIE.

Dodatkowe Zabezpieczenie: Dekoracja SABULADOR Soft nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Jest on odporny na zmywania i szorowanie zanieczyszczeń przy użyciu wody i detergentów.

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

**Dane Techniczne n° SC00228 wydane przez Dział Kontroli Jakości:
Edycja n° 1 Styczeń 2011**