



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00187

VALRENNA

Dane Techniczne

NAZWA:	VALRENNA
RODZAJ:	farba na bazie wody do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
ZASTOSOWANIE:	dekoracja wewnętrzna po wcześniejszym standardowym przygotowaniu powierzchni
CHARAKTERYSTYKA:	waga: 1.075 ± 30gr/LT przy 25°C lepkość: = = = wydajność: 7 - 8 m ² /LT (może się różnić w zależności od chropowatości, chłonności powierzchni i metody aplikacji)
SCHNIĘCIE:	efekt estetyczny: matowy kolorystyka: kolory wg katalogu opakowania: LT.0,75 - LT. 5 powierzchniowe: 30 - 45 minut przy 20°C druga warstwa: 5 - 6 godziny przy 20°C końcowe: 24 godziny przy 20°C
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I WYTRZYMAŁOŚĆ:	Wyjątkowo subtelna i delikatna powłoka dekoracyjna. Wysokiej jakości produkt który w efekcie i dotyku przypomina delikatną strukturę jeleniej skóry, zamszu, lnianej tkaniny czy sztruksu. Delikatnie zmywalna powłoka malarska, nanoszona może być na takie powierzchnie jak: gips, płyty gipsowe, beton, sztukaterie, drewno. Jej zastosowanie znakomicie indywidualizuje i "ociepla" pomieszczenia w których została użyta. Wyłącznie do użytku wewnętrznego.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 400 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powierzchnia powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 400. Przed rozpoczęciem malowania podkładem PRIMER 400 należy rozcieńczyć go wodą w proporcji ok. 10%-30% i dokładnie wymieszać.

strona 1 z 4

VALPAINT ESPAÑA S.L.
08840 VILADECANS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: valpaint@jet.es

VALPAINT POLAND
WARSZAWSKA 55A/26
15-062 BIALYSTOK, POLAND
Tel. +48 796871301
Fax +48 85 8110928
E-mail: info@valpaint.com.pl

VALPAINT DECORATION D.O.O.
21000 NOVI SAD - SRBIJA
Tel. +381 21 552366
Fax +381 63 8160320
E-mail: valpaint@eunet.yu

VALPAINT TUNISIE S.A.
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 72 681051
Fax +216 72 681071
E-mail: valpaint.tunisie@topnet.tn

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA
Tel. +91 22 27613368
Fax +91 22 27613367
E-mail: info@valpaint-india.com



ISO 9001:2000 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00187

**PRZYGOTOWANIE
PRODUKTU:**

rozcieńczanie:

Valrenna powinna być rozcieńczona w 10 – 20% z wodą w przypadku efektu Zamszowej Skóry, natomiast dla efektu Tkaniny Shantung i efektu Lnu w 20 – 30%

APLIKACJA:

sposób:

pędzel i paca

liczba warstw:

2 lub więcej

ETAPY APLIKACJI:

I ETAP - efekt zamszowej skóry: Malujemy jednokrotnie lub dwukrotnie podkładem PRIMER 400, tak aby powierzchnia była pomalowana jednolicie na żądany kolor. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Powierzchnię pomalowaną podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 12 godzin w temperaturze 20 stopni C.

II ETAP - efekt zamszowej skóry: Przed rozpoczęciem nakładania farby VALRENNA należy rozcieńczyć ją wodą w proporcji ok. 20%-30% i dokładnie wymieszać. Do aplikacji farby VALRENNA zalecamy pędzel marki VALPAINT model PV76. Farbę VALRENNA nakładamy metodą krzyżową krótkimi ruchami o długości do 15cm, we wszystkich kierunkach i na przemian. Po upływie 5-10 min czystym pędzlem (bez farby VALRENNA) powtarzamy te same ruchy po aplikowanej powierzchni, czynność ta ma za zadanie zniwelowanie smug pozostawionych po pędzlu, oraz zmatowić malowaną powierzchnię.

III ETAP - efekt zamszowej skóry: Po upływie 5 - 6 godzin powtarzamy czynność aplikacji opisaną w II ETAPIE.

I ETAP - efekt lnu: Malujemy jednokrotnie lub dwukrotnie podkładem PRIMER 400, tak aby powierzchnia była pomalowana jednolicie na żądany kolor. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Powierzchnię pomalowaną podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 12 godzin w temperaturze 20 stopni C.

strona 2 z 4



ISO 9001:2000 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00187

ETAPY APLIKACJI:

II ETAP - efekt lnu: Przed rozpoczęciem nakładania farby VALRENNA należy rozcieńczyć ją wodą w proporcji ok. 20%-30% i dokładnie wymieszać. Do wykonania dekoracji VALRENNA w technice lnu zalecamy wałek malarski o długości włosia 5 do 10mm oraz pędzel marki VALPAINT model PV 88. Nakładamy pierwszą warstwę farby wałkiem na części powierzchni przeznaczonej na dekorację, zachowując jeden pionowy kierunek aplikacji. Gdy powierzchnia farby VALRENNA jest jeszcze mokra, następną czynnością jest użycie pędzla PV 88. Jest to pędzel o sztywnej konstrukcji włosia, który ma za zadanie "wyczesać" wzór, stworzyć wzór tkaniny lnu. Używamy pędzla PV 88 zgodnie z ruchami aplikacji wałka - pionowo.

III ETAP - efekt lnu: Po upływie 5 - 6 godzin nakładamy drugą warstwę farby wałkiem na części powierzchni przeznaczonej na dekorację, zachowując odwrotny kierunek niż w pierwszej warstwie. Gdy powierzchnia farby VALRENNA jest jeszcze mokra, następną czynnością jest użycie pędzla PV 88. Jest to pędzel o sztywnej konstrukcji włosia, który ma za zadanie "wyczesać" wzór, stworzyć wzór tkaniny lnu. Używamy pędzla PV 88 zgodnie z ruchami aplikacji wałka - poziomo.

I ETAP - tkaniny Shantung: Malujemy jednokrotnie lub dwukrotnie podkładem PRIMER 400, tak aby powierzchnia była pomalowana jednolicie na żądany kolor. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Powierzchnię pomalowaną podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 12 godzin w temperaturze 20 stopni C.

strona 3 z 4

VALPAINT ESPAÑA S.L.
08840 VILADECANS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: valpaint@jet.es

VALPAINT POLAND
WARSZAWSKA 55A/26
15-062 BIAŁYSTOK, POLAND
Tel. +48 796871301
Fax +48 85 8110928
E-mail: info@valpaint.com.pl

VALPAINT DECORATION D.O.O.
21000 NOVI SAD - SRBIJA
Tel. +381 21 552366
Fax +381 63 8160320
E-mail: valpaint@eunet.yu

VALPAINT TUNISIE S.A.
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 72 681051
Fax +216 72 681071
E-mail: valpaint.tunisie@topnet.tn

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA
Tel. +91 22 27613368
Fax +91 22 27613367
E-mail: info@valpaint-india.com



ISO 9001:2000 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00187

ETAPY APLIKACJI:

II ETAP - tkaniny Shantung: Przed rozpoczęciem nakładania farby VALRENNA należy rozcieńczyć ją wodą w proporcji ok. 20%-30% i dokładnie wymieszać. Do wykonania dekoracji VALRENNA w technice Shantung zalecamy wałek malarski o długości włosia 5 do 10mm oraz pędzel marki VALPAINT model PV 88. Nakładamy pierwszą warstwę farby wałkiem na części powierzchni przeznaczonej na dekorację, zachowując jeden kierunek aplikacji pionowy lub poziomy. Gdy powierzchnia farby VALRENNA jest jeszcze mokra, następną czynnością jest użycie pędzla PV 88. Jest to pędzel o sztywnej konstrukcji włosia, który ma za zadanie "wyczesać" wzór, stworzyć wzór tkaniny Shantung. Używamy pędzla PV 88 zgodnie z ruchami aplikacji wałka pionowo lub poziomo.

III ETAP - tkaniny Shantung: Po upływie 5 - 6 godzin powtarzamy czynność aplikacji opisaną w II ETAPIE.

Dodatkowe Zabezpieczenie: Do powierzchni dekoracji VALRENNA nie stosuje się dodatkowego zabezpieczenia. Powłoka farby jest głęboko matowa, przeznaczona jest do użytku wewnętrznego o niskiej intensywności zabrudzeń. Warstwa farby VALRENNA nadaje się do delikatnego zmywania zabrudzeń.

**Dane Techniczne n° SC00187 wydane przez Dział Kontroli Jakości:
Edycja n° 2 Luty 2007**

strona 4 z 4

VALPAINT ESPAÑA S.L.
08840 VILADECANS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: valpaint@jet.es

VALPAINT POLAND
WARSZAWSKA 55A/26
15-062 BIALYSTOK, POLAND
Tel. +48 796871301
Fax +48 85 8110928
E-mail: info@valpaint.com.pl

VALPAINT DECORATION D.O.O.
21000 NOVI SAD - SRBIJA
Tel. +381 21 552366
Fax +381 63 8160320
E-mail: valpaint@eunet.yu

VALPAINT TUNISIE S.A.
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 72 681051
Fax +216 72 681071
E-mail: v.valpaint.tunisie@topnet.tn

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA
Tel. +91 22 27613368
Fax +91 22 27613367
E-mail: info@valpaint-india.com